

RIPACRYL MAT

PEINTURE D'ASPECT MAT PROFOND
AUX COPOLYMERES ACRYLIQUES
EN DISPERSSION AQUEUSE

Fiche Technique AI 001
octobre 00



DESTINATION

- * Extérieur/intérieur
- * Pour la décoration

QUALITES DOMINANTES

- * Forte teneur en pigments
- * Structure thixotropée apportant un fort garnissant
- * Blanc éclatant durable dans le temps
- * Laisse respirer le support
- * En teinte vives RYPACRYL mat, est parfaitement adapté à la réalisation de fresques murales
- * Très résistant aux intempéries

TEINTES

- * Blanc
- * En machine à teinter : teintes du nuancier Ripolin

DEGRE DE BRILLANCE

- * Mat

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT

- * Première couche : 6 à 8 m²/Kg
- * Deuxième couche : 8 à 10 m²/Kg

CONDITIONNEMENT

- * 25 Kg

DENSITE MOYENNE

- * 1.60 = 0.05 à 20°C (densité variable selon la teinte)

EXTRAIT SEC EN POIDS

- * 62 = 2 %

TEMPS DE SECHAGE

(20°C et 65% humidité relative)

- * Sec : 30 à 40 minutes
- * Recouvrable : 4 heures

DILUTION

- * Eau (maximum 15% en volume)

RIPACRYL MAT

MISE EN CEUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

- * Brosse, rouleau : en fonction des conditions de chantier, ajouter 2L d'eau maximum par bidon de 25Kg
- * Pistolet airless : 5 à 10% de dilution suivant le matériel utilisé

NETTOYAGE DU MATERIEL

- * A l'eau ou aux solvants si le produit est sec

TABLEAU DE MISE EN CEUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.I.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Bétons, ciments et dérivés	* Brossage * Egrenage * Epoussetage	1 couche de RIPOFOND ou RIPOFIX	Intérieure : 2 couches de RIPACRYL MAT
Dérivés de plâtre peintures ou	* Egrenage * Brossage	1 couche de RIPOPRIM dilué	Extérieur : 1 à 2 couches de RIPACRYL MAT
Anciens fonds de peinture	* Lessivage * Ponçage des anciennes peintures	1 couche de RIPOFOND ou RIPOFIX	2 couches de RYPACRYL MAT
Fonds poreux ou pulverulents	* Egrenage * Révision à l'enduit si nécessaire	1 couche de RIPOFIX	2 couches de RIPACRYL MAT

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

* Température > 5°C et hygrométrie 80% HR

CLASSIFICATION

* AFNOR : Famille I, Classe 7b2

CONSERVATION

* 24 mois en emballage d'origine non entamé

* Conserver à l'abri entre 5 et 35°C

HYGIENE ET SECURITE

* Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE