



DESTINATION

- * Extérieur/Intérieur
- * décoration des fonds usuels du bâtiment
- * En Intérieur, s'applique également sur toile en fibre de verre à peindre

QUALITES DOMINANTES

- * Peut s'appliquer en 2 couche dans la même journée
- * S'entretient très facilement
- * Constitue un véritable revêtement plastique robuste
- * Très résistant aux intempéries

TEINTES

- * Blanc
- * En machine à teinter : teintes du nuancier RIPOLIN

DEGRE DE BRILLANCE

- * Satiné velouté

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT	* Première couche : 6 à 8 m ² /Kg * Deuxième couche : 8 à 10 m ² /Kg
CONDITIONNEMENT	* 25 Kg
DENSITE MOYENNE	* 1.40 = 0.05 à 20°C (dencité variable selon la teinte)
EXTRAIT SEC EN POIDS	* 58 = 2%
TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d'humidité)	* Sec : 10 à 15 minutes * Recouvrable : 3 à 4 heures
DILUTION	* Eau (maximum 15% en volume)