



Brosse



Rouleau



Pistolet

Eau DESTINATION

- * Intérieur
- * Pour la décoration des fonds du bâtiment (mûre et plafonds)

QUALITES DOMINANTES

- * Facile à appliquer
- * Séchage rapide
- * Economique

TEINTES

- * Blanc

DEGRE DE BRILLANCE

- * Mat

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT

- * Première couche : 7 à 9 m²/Kg
- * Deuxième couche : 9 à 11 m²/Kg

CONDITIONNEMENT

- * 25 Kg et 40 Kg

DENSITE MOYENNE

- * 1.57 = 0.05 à 20°C (densité variable selon la teinte)

EXTRAIT SEC EN POIDS

- * 58 = 2 %

TEMPS DE SECHAGE

(20°C et 65% humidité relative)

- * Sec : 30 à 40 minutes
- * Recouvrable : 4 heures

DILUTION

- * Eau (maximum 10% en volume)

MISE EN CEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Selon l'aspect désiré :

* Brosse, rouleau

: en fonction des conditions de chantier,
ajouter 2L d'eau maximum par bidon de 25Kg

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

* A l'eau ou aux solvants si le produit est sec

TABLEAU DE MISE EN CEUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.I.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Bétons, ciments et dérivés	* Brossage * Egrenage * Epoussetage	1 couche de RIPOFOND ou RIPOFIX	2 couches de RIPALO
Dérivés de plâtre	* Egrenage * Brossage	1 couche de RIPOPRIM dilué	
Anciens fonds de peinture	* Lessivage * Ponçage des anciennes peintures	1 couche de RIPOFOND ou RIPOFIX	

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

* Température > 5°C et hygrométrie < 80% HR

CLASSIFICATION

* AFNOR : Famille I, Classe 7b2

CONSERVATION

* 24 mois en emballage d'origine non entamé
* Conserver à l'abri entre 5 et 35°C

HYGIENE ET SECURITE

* Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE