

DESTINATION

- *Extérieur/Intérieur
- *Impression des fonds de type béton et enduits de liants hydrauliques pour les processus peinture ou revêtement à une seule couche de finition en phase aqueuse ou solution

QUALITES DOMINANTES

- *Bon pouvoir couvrant
- *Excellente capacité d'adhérence
- *joue le rôle de sous couche régularisatrice d'absorption
- *Peut s'appliquer à basse température

TEINTES

- *Blanc
- *Sur commande : teintes du nuancier RIPOLIN

DEGRE DE BRILLANCE

- *Mat

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT

*6 à 8 m²/Kg suivant l'état des fonds

CONDITIONNEMENT

*18 Kg et 4 Kg

DENSITE MOYENNE

*1.50 = 0.05 à 20°C (densité variable selon la teinte)

EXTRAIT SEC EN POIDS

*74 = 2 %

TEMPS DE SECHAGE

*Sec : 1 heure environ
*Recouvrable : 12 heures

DILUTION

*DILUANT SYNTHETIQUE 1000 5MAXIMUM 15% EN VOLUME)

RIPOFIX

MISE EN CEUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

- * Brosse, rouleau : 5 à 10% de diluant synthétique 1000
- * Pistolet pneumatique : 10 à 15% de diluant synthétique 1000
- * Pistolet airless : 5 à 10% de diluant synthétique 1000

NETTOYAGE DU MATERIEL

- * Au DILUANT SYNTHETIQUE 1000
- * Ne pas utiliser de white spirit ou d'essence térébenthine

TABLEAU DE MISE EN CEUVRE

Tous les travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.i.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Supports neufs ou anciens du type béton et enduit de liant hydrauliques bruts ou recouverts de peintures ou revêtements en bon état	<ul style="list-style-type: none">* Egrenage* Epoussetage* Lessivage* Ponçage des anciennes peintures	* 1 couche de RIPOFIX	1 couche RIPACRYL RIPOLATEX RIPOREX RIPOLITH RIPOFLEX

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

* Température > 5°C et hygrométrie < 80% HR

CLASSIFICATION

* AFNOR : Famille i, classe 8c

CONSERVATION

* 12 mois en emballage d'origine non entamé
* Conserver à l'abri entre 5 et 35°C

HYGIENE ET SECURITE

* Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE