



DESTINATION

- * Extérieur/intérieur
- * Pour la décoration des maçonneries

QUALITES DOMINANTES

- * Facile à appliquer
- * Sans odeur de solvants
- * Séchage rapide
- * Laisse respirer le support
- * Résiste aux intempéries

TEINTES

- * Blanc
- * En machine à teinter : teintes pastels du nuancier RIPOLIN

DEGRE DE BRILLANCE

- * Mat

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT

- * Première couche : 6 à 8 m²/Kg
- * Deuxième couche : 8 à 10 m²/Kg

* 25 Kg ET 20 Kg

CONDITIONNEMENT

- * 1.65 = 0.05 à 20°C (densité variable selon la teinte)

DENSITE MOYENNE

- * 65 = 2 %

EXTRAIT SEC EN POIDS

- * Sec : 30 à 40 minutes

TEMPS DE SECHAGE

(20°C et 65% humidité relative)

- * Recouvrable : 4 heures
- * Eau (maximum 10% en volume)

- * Eau (maximum 10% en volume)

DILUTION

MISE EN CEUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

- * Brosse, rouleau : en fonction des conditions de chantier, ajouter 2L d'eau maximum par bidon de 25Kg
- * Pistolet airless : 5 à 10% de dilution suivant le matériel utilisé

NETTOYAGE DU MATERIEL

- * A l'eau ou aux solvants si le produit est sec

TABLEAU DE MISE EN CEUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.I.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Bétons, ciments et dérivés	* Brossage * Egrenage * Epoussetage	1 couche de RIPOFOND	Intérieure : 2 couches de RIPOLATEX Extérieur : 1 à 2 couches de RIPOLATEX
Dérivés de plâtre	* Egrenage * Brossage	1 couche de RIPOPRIM dilué	
Bois	* Egrenage * Brossage	1 couche de RIPOPRIM BOIS	
Métaux	* Brossage * Epoussetage	1 couche de RIPOPRIM FER ou RIPOMINIUM	
Anciens fonds de peinture	* Lessivage * Ponçage des anciennes peintures	1 couche de RIPOFOND	2 couches de RIPOLATEX
Fonds poreux ou pulvérulents	* Egrenage * Révision à l'enduit si nécessaire	1 couche de RIPOFIX	2 couches de RIPOLATEX

OBSERVATIONS

- CONDITIONS D'APPLICATION * Température > 5°C et hygrométrie < 80% HR
- CLASSIFICATION * AFNOR : Famille I, Classe 7b2
- CONSERVATION * 24 mois en emballage d'origine non entamé
- * Conserver à l'abri entre 5 et 35°C

- HYGIENE ET SECURITE * Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE