



DESTINATION

- \* Extérieur
- \* Supports neufs ou rénovation de façades
- \* Protection et décoration des façades

QUALITES DONINANTES

- \* Résiste à l'alcalinité du ciment
- \* Laisse respirer le support tout en le protégeant des intempéries
- \* Ne craint pas le gel
- \* Peut être livré en qualité fongicide/algicide

TEINTES

- \* Blanc
- \* En machine à teinter: teintes foncée sur commande

- \* Aspect mat

DEGRE DE BRILLANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT

- \* 6 à 8 m<sup>2</sup>/Kg
- \* suivant l'aspect final recherché et l'état des fonds

CONDITIONNEMENT

- \* 25Kg

DENSITE MOYENNE

- \* 1.5 = 0.05 à 20°C (densité variable selon la teinte)

EXTRAIT SEC EN POIDS

- \* 71 = 2 %

TEMPS DE SECHAGE

- \* Sec : 30 minutes à 1 heure environ
- \* recouvrable : 6 à 2 heures

DILUTION

- \* Essence térébenthine (maximum 15% en volum)

RIPOLITH

MISE EN CEUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

- \* Brosse, rouleau : 10 à 15% de essence térébenthine
- \* Pistolet pneumatique : 10 à 20% de essence térébenthine

NETTOYAGE DU MATERIEL

- \* A l'essence térébenthine ou diluant cellulosique si le produit a séché

TABLEAU DE MISE EN CEUVRE

Tous les travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59. I. Si néssainissement fongicide avec le RIPOLIN FONGICIDE.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Bétons, Climents et dérivés	* Brossage * Egrenage * Epoussage		
Anciens fonds de peinture	* Lessivage * Ponçage des anciennes peintures	1 couche de RiPOFIX	2 couches de RIPOLITH
Fonds poreux ou pulvérents	* Egrenage * Révision à l'enduit si nécessaire		

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

- \* Température > 5° C et hygrométrie < 80% HR

CLASSIFICATION

- \* AFNOR : Famille I, Classe 7 b1

CONSERVATION

- \* 24 mois en emballage d'origine non entamé
- \* Conserver à l'abri entre 5 et 35° C

HYCIENE ET SECURITE

- \* Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Peintures  
**Ripolin**

Qui peut faire aussi bien ?

