

DESTINATION

- * Intérieur
- * Supports neufs ou rénovation
- * Impression avant mise en peinture

QUALITES DONINANTES

- * Facile d'application
- * facilite l'application des finitions et accroît le rendement
- * Bloque et uniformise l'absorption des fonds
- * Particulièrement adhérente et opaque

TEINTES

- * Blanc
- * En machine à teinter: teintes pastels du nuancier Ripolin

DEGRE DE BRILLANCE

- * Mat

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT

- * 16 à 20 m²/Kg
Suivant l'état des fonds

CONDITIONNEMENT

- * 18 Kg et 4 Kg

DENSITE MOYENNE

- * 1.6 = 0.05 à 20°C (densité variable selon la teinte)

EXTRAIT SEC EN POIDS

- * 75 = 2 %

TEMPS DE SECHAGE

- * Hors poussière : 2 à 4 heures
- * recouvrable : i 2 à 24 heures

DILUTION

- * Essence térébenthine (maximum 10% en volum)

RIPOPRIM

MISE EN CEUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

- * Rouleau, brosse : 2 à 5% de diluant synthétique 500 ou essence térébenthine
- * Pistolet pneumatique : 10 à 15% de diluant synthétique 500 ou essence térébenthine
- * Pistolet airless : 5 à 10% de diluant synthétique 500 ou essence térébenthine

NETTOYAGE DU MATERIEL

- * A l'essence térébenthine ou diluant cellulosique

TABLEAU DE MISE EN CEUVRE

Tous les travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Plâtre et dérivés neufs anciens ou recouverts de peintures ou revêtements en bon état	<ul style="list-style-type: none">* Egrenage* Epoussage* Lessivage* Ponçage des anciennes peintures si nécessaire	I couche de RIPOPRIM	<ul style="list-style-type: none">* RIPACRYM* RIPOLATEX* RIPOVINYL* RIPOREX* RIPEMAIL* RIPOLAC

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

* Température > 5° C et hygrométrie < 80% HR

CLASSIFICATION

* AFNOR : Famille I, Classe 4a

CONSERVATION

* 18 mois en emballage d'origine non entamé
* Conserver à l'abri entre 5 et 35° C

HYGIENE ET SECURITE

* Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE