

RIPOVINYL

PEINTURE D'ASPECT MAT
AUX COPOLYMERES ACRYLIQUES EN DISPERSION AQUEUSE

Fiche Technique A2 001
octobre 00

DESTINATION

- * Extérieur/Intérieur
- * Pour la décoration des fonds du bâtiment (mûre et plafonds)

QUALITES DOMINANTES

- * Facile à appliquer
- * Sans odeur de solvants
- * Séchage rapide
- * Lavable
- * Economique

TEINTES

- * Blanc
- * En machine à teinter : teintes pastels du nuancier RIPOLIN

DEGRE DE BRILLANCE

- * Mat

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT

- * Première couche : 6 à 8 m²/Kg
- * Deuxième couche : 8 à 10 m²/Kg

CONDITIONNEMENT

- * 25 Kg, 20 Kg, 10 Kg, 5 Kg, 40 Kg

DENSITE MOYENNE

- * 1.67 = 0.05 à 20°C (densité variable selon la teinte)

EXTRAIT SEC EN POIDS

- * 66 = 2 %

TEMPS DE SECHAGE

(20°C et 65% humidité relative)

- * Sec : 30 à 40 minutes
- * Recouvrable : 4 heures

DILUTION

- * Eau (maximum 10% en volume)

RIPOVINYL

MISE EN CEUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

- * Brosse, rouleau : prêt à l'emploi. Eventuellement en fonction des conditions de chantier, ajouter 2L d'eau maximum par bidon de 25Kg
- * Pistolet airless : 5 à 10% de dilution suivant le matériel utilisé

NETTOYAGE DU MATERIEL

- * A l'eau ou aux solvants si le produit est sec

TABLEAU DE MISE EN CEUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.I.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Bétons, ciments et dérivés	<ul style="list-style-type: none">* Brossage* Egrenage* Epoussetage	1 couche de RIPOFOND	2 couches de RIPOVINYL
Dérivés de plâtre	<ul style="list-style-type: none">* Egrenage* Brossage	1 couche de RIPOPRIM dilué	
Anciens fonds de peinture	<ul style="list-style-type: none">* Lessivage* Ponçage des anciennes peintures	1 couche de RIPOFOND	

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

- * Température > 5°C et hygrométrie < 80% HR

CLASSIFICATION

- * AFNOR : Famille I, Classe 7b2

CONSERVATION

- * 24 mois en emballage d'origine non entamé
- * Conserver à l'abri entre 5 et 35°C

HYGIENE ET SECURITE

- * Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE