

**DESTINATION**

- * Extérieur/Intérieur
- * Décoration de tous fonds usuels du bâtiment
- * Protection des menuiseries ou des structures métalliques

QUALITES DONINANTES

- * Peinture non jaunissante
- * excellent rendu
- * Très bonne tenue en extérieur
- * Brillant profond et durable
- * Excellent pouvoir couvrant
- * Lessivable

TEINTES

- * Blanc, Noire
- * En machine à teinter : teintes du nuancier Ripolin

DEGRE DE BRILLANCE

- * Brillant 90% sous 60° (mesure laboratoire effectuée dans des conditions précises d'application, du support et de séchage)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**RENDEMENT*** 10 à 12 m²/Kg**CONDITIONNEMENT**

* 18 Kg et 4 Kg, 1 Kg

DENSITE MOYENNE

* 1.15 = 0.05 à 20°C (densité variable selon la teinte)

EXTRAIT SEC EN POIDS

* 68 = 2 %

TEMPS DE SECHAGE

- * Hors poussière : 3 heure
- * Sec : 4 heures
- * Recouvrable : 24 he

DILUTION

* DILUANT TERESENTINE (maximum 15% en volum)

*Peintures***Ripolin****Qui peut faire aussi bien ?**

RIPEMAIL BRILLANT

MISE EN CEUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

- * Brosse, rouleau à laquer : 2 à 5% de diluant terebentin
- * Pistolet pneumatique : 10 à 15% de diluant terebentin
- * Pistolet airless : 2 à 5% de diluant terebentin

NETTOYAGE DU MATERIEL

- * Essence térébenthine ou diluant cellulosique

TABLEAU DE MISE EN CEUVRE

Tous les travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59. I.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Bétons, Climents et dérivés	* Brossage * Egrenage * Epoussetage	I couche de RIPOFOND dilué	2 couches de RIPEMAIL BRILLANT
Dérivés de plâtre	* Brossage * Egrenage * Epoussetage	I couche de RIPOPRIM dilué	
Bois	* Nettoyage * Ponçage * Epoussetage	I couche de RIPOPRIM BOIS	
Métaux	* Egrenage	I couche de RIPOPRIM FER ou RIPOMINIUM	
Anciennes peintures	* Ponçage * Lessivage	I couche de RIPOFIX dilué	

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

* Température > 5° C et hygrométrie < 80% HR

CLASSIFICATION

* AFNOR : Famille I, Classe 4a

CONSERVATION

* 18 mois en emballage d'origine non entamé
* Conserver à l'abri entre 5 et 35° C

HYCIENE ET SECURITE

* Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE