



DESTINATION

- * Extérieur/Intérieur
- * Décoration de tous fonds usuels du bâtiment
- * Protection des menuiseries ou des structures métalliques

QUALITES DOMINANTES

- * Excellent rendu
- * Structure gélifiée permettant une application aisée
- * Excellent pouvoir couvrant
- * Lessivable

TEINTES

- * Blanc
- * En machine à teinter : teintes du nuancier Ripolin

DEGRE DE BRILLANCE

- * Satin

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT

* 11 à 14 m²/Kg

CONDITIONNEMENT

* 18 Kg et 4 Kg,

DENSITE MOYENNE

* 1.38 = 0.05 à 20°C (densité variable selon la teinte)

EXTRAIT SEC EN POIDS

* 70 = 2 %

TEMPS DE SECHAGE

* Hors poussière : 3 heure
* Sec : 4 heures
* Recouvrable : 24 heures

DILUTION

* Diluant synthétique 1000 (de 5 à 15% en volum)

RIPEMAIL BRILLANT

MISE EN CEUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

- * Brosse, rouleau à laquer : 2 à 5% de diluant synthétique 1000
- * Pistolet pneumatique : 10 à 15% de diluant synthétique 1000
- * Pistolet airless : 2 à 5% de diluant synthétique 1000

NETTOYAGE DU MATERIEL

- * Essence térébenthine ou diluant cellulosique

TABLEAU DE MISE EN CEUVRE

Tous les travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Bétons, Climents et dérivés	* Brossage * Egrenage * Epoussetage	I couche de RIPOFOND dilué	2 couches de RIPEMAIL SATIN
Dérivés de plâtre	* Brossage * Egrenage * Epoussetage	I couche de RIPOPRIM dilué	
Bois	* Nettoyage * Ponçage * Epoussetage	I couche de RIPOPRIM BOIS	
Métaux	* Egrenage * Révision à l'enduit si nécessaire	I couche de RIPOPRIM FER ou RIPOMINIUM	
Anciennes peintures	* Ponçage * Lessivage * Révision à l'enduit RIPOPLAST si nécessaire	I couche de RIPOFOND dilué	

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

* Température > 5° C et hygrométrie < 80% HR

CLASSIFICATION

* AFNOR : Famille I, Classe 4a

CONSERVATION

* 18 mois en emballage d'origine non entamé
* Conserver à l'abri entre 5 et 35° C

HYGIENE ET SECURITE

* Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE