

**DESTINATION**

- * Extérieur/Intérieur
- * Supports neufs ou rénovation de façades
- * Protection et décoration des maçonneries faïencées

QUALITES DOMINANTES

- * Permet d'obtenir à volonté un système peinture ou un système revêtement garnissant
- * Appliqué en revêtement, masque la faïence
- * Résiste aux intempéries et laisse respirer le support
- * Peut être livré en qualité fongicide/algicide

TEINTES

- * Blanc
- * En machine à teinter: teintes pastels du nuancier Ripolin

DEGRE DE BRILLANCE

- * Aspect velouté

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**RENDEMENT**

* 1 à 1.5 m²/Kg suivant l'aspect final recherché et l'état des fonds

CONDITIONNEMENT

* 25 Kg

DENSITE MOYENNE

* 1.45 = 0.05 à 20°C (densité variable selon la teinte)

EXTRAIT SEC EN POIDS

* 67 = 2 %

TEMPS DE SECHAGE

(20°C et 65% d'humidité relative)

* Sec : 2 à 3 heures
* recouvrable : 12 à 24 heures

DILUTION

* Eau (maximum 15% en volum)

RIPOFLEX

MISE EN CEUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

- * Brosse (petites surfaces) : 5 à 10% d'eau aspect lisse
- * Rouleau texturé à poils longs : 5 à 10% d'eau aspect lisse
- * Pistolet pneumatique : 10 à 15% d'eau aspect lisse

NETTOYAGE DU MATERIEL

- * A l'eau
- * Aux solvants si le produit est sec

TABLEAU DE MISE EN CEUVRE

Tous les travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59. I. si nécessaire assainissement fongicide et algicide avec le RIPOLIN FONGICIDE

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Bétons, Climents et dérivés	* Brossage * Egrenage * Epoussage	1 couche de RIPOFOND dilué	1 à 2 couches de RIPOLFLEX
Dérivés de plâtre	* Egrenage * Brossage	1 couche de RIPOPRIM dilué	
Anciens fonds de peinture	* Lessivage * ponçage des anciennes peintures	1 couche de ripofix	
Fonds poreux ou pulvérents	* Egrenage * Révision à l'enduit si nécessaire	1 couche de RiPOFIX dilué	

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

* Température > 5° C et hygrométrie < 80% HR

CLASSIFICATION

* AFNOR : Famille I, Classe 7 b2

CONSERVATION

* 24 mois en emballage d'origine non entamé
* Conserver à l'abri entre 5 et 35° C

HYCIENE ET SECURITE

* Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE