



Brosse



Rouleau



Pistolet

## DESTINATION

- \* Extérieur/Intérieur
- \* Protection et décoration des ouvrages en bois

## QUALITES DONINANTES

- \* Excellent garnissant
- \* Très haut niveau de brillant
- \* Très résistant aux intempéries
- \* Conserve au bois son aspect naturel

## TEINTES

- \* Incolore

## DEGRE DE BRILLANCE

- \* Super brillant

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

## RENDEMENT

- \* Par couche : 14 à 16m<sup>2</sup>/Litre selon la nature et l'absorption du bois

## CONDITIONNEMENT

- \* 4.5 L et 1 Litre(s)

## DENSITE MOYENNE

- \* 0.95 = 0.05 à 20°C
- \* 65 = 2 %

## EXTRAIT SEC EN POIDS

TEMPS DE SECHAGE  
(20°C et 65% humidité relative)

- \* Sec : 2 à 4 heures
- \* Recouvrable : 12 à 24 heures
- \* Le séchage varie en fonction de la nature du bois et l'humidité relative

## DILUTION

- \* Essence térébenthine (maximum 10% à 15% en volume)

## VERNIS MARIN

### MISE EN CEUVRE

#### MATERIEL D'APPLICATION

Selon l'aspect désiré :

- \* Brosse, rouleau : 5 à 10% de diluant synthétique 500 ou essence térébenthine
- \* Pistolet pneumatique : 2 à 5% de diluant synthétique 500 ou essence térébenthine

#### NETTOYAGE DU MATERIEL

- \* A l'essence térébenthine ou au diluant cellulosique

### TABLEAU DE MISE EN CEUVRE

Tous les travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59. I.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Sur bois neuf ou supports décapés	* Nettoyage * Ponçage * Essuyage soigné	1 couche de VERNIS MARIN 1 K dilué	2 à 3 couches de VERNIS MARIN pur
Entretien sur anciens vernis ou anciennes lasures	* Lavage * Brossage * Grattage	1 couche de VERNIS MARIN 1 K dilué	1 à 2 couches de VERNIS MARIN pur

### OBSERVATIONS

#### CONDITIONS D'APPLICATION

- \* Température >5° C et hygrométrie < 80% HR

#### CLASSIFICATION

- \* AFNOR : Famille I, Classe 4a

#### CONSERVATION

- \* 18 mois en emballage d'origine non entamé
- \* Conserver à l'abri entre 5 et 35° C

#### HYGIENE ET SECURITE

- \* Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE